

Kompozit-portlandcement CEM II/B-M(S-L) 32,5R (EN 197-1:2011 szabvány szerint)

Ez a cementfajta fő alkotórészként a portlandklinkeren kívül 21–35% kohósalakot és mészkövet, valamint max. 5% mellékalkotórészt, kötőszabályzó anyagot tartalmaz.

Jellemző tulajdonságok:

- normál kezdő- és végszilárdság,
- szokásos hőfejlesztés, ami miatt hűvös időben történő
- alkalmazása előnyös,
- jó összeférhetőség különféle adalékszerekkel,
- kiváló bedolgozhatóság.

Főbb felhasználási területek:

- maximálisan C30/37 nyomószilárdságú betonokhoz
- betontermékek (pl. alapok, kerítések, járdák) gyártása,
- beton és nem feszített vasbetonokhoz,
- látvány- és díszítő betonok,
- hűvösebb időben történő betonozás.

Szállítás:

- Zsákos kiszerelésben szállítjuk. Gyártó a **Cemark** ukrainai **JSC Podilsky cement** gyárából.

Minőségi jellemzők	Vizsgálati szabvány	MSZ EN 197-1:2011 követelmény	Jellemző érték*
SO ₃ -ban kifejezett szulfáttartalom (tömeg %)	EN 196-2	≤3,5	3,0
Kloridtartalom (tömeg %)	EN 196-2	≤0,1	0,021
Térfogatállandóság (mm)	EN 196-3	≤10	0-0,5
Kötésidő kezdete (perc)	EN 196-3	≥75	135
Nyomószilárdság - 2 napos (MPa)	EN 196-1	≥10,0	31
Nyomószilárdság - 28 napos (MPa)	EN 196-1	≥32,5 ≤42,5	52

* Jelen termékismertetőben feltüntetett átlagos értékek tájékoztató jellegűek, egy adott mintában a mért értékek ettől eltérhetnek.

Vállalatunk integrált irányítási rendszert működtet, mely megfelel az EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszer és az EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú Irányítási Rendszer szabványok követelményeinek.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) és a 2003/53/EK irányelve (2003. június 18.) szerint ez a cement 0,0002%-nál kevesebb vízdoldható Cr⁶⁺-ot tartalmaz és ezt a tulajdonságát a kiszállítástól számított 4 hónapos eltarthatósági időtartamon belül megőrzi.

A termékeinkhez kapcsolódó jogszabály által előírt dokumentumok (teljesítmény állandósági tanúsítvány, teljesítménynyilatkozat, biztonsági adatlap) a honlapunkról (www.danucem.com) letölthetőek.



Kapcsolat:

Dr. Szilágyi Tamás – Technical Support Manager
 Mobil: + 36 30 161 9991, e-mail: tamas.szilagyi@danucem.com
www.danucem.com